

Grosimi izolatii conform ISO21809/1

M kg/m	Grosime minima (mm)								
	Class A1	Class A2	Class A3	Class B1	Class B2	Class B3	Class C1	Class C2	Class C3
$M \leq 15$	1,8	2,1	2,6	1,3	1,8	2,3	1,3	1,7	2,1
$15 < M \leq 50$	2,0	2,4	3,0	1,5	2,1	2,7	1,5	1,9	2,4
$50 < M \leq 130$	2,4	2,8	3,5	1,8	2,5	3,1	1,8	2,3	2,8
$130 < M \leq 300$	2,6	3,2	3,9	2,2	2,8	3,5	2,2	2,5	3,2
$300 < M$	3,2	3,8	4,7	2,5	3,3	4,2	2,5	3,0	3,8

Grosimi izolatii conform DIN30670

Dimensiunea nominala	Grosimea minima (mm)	
	N-n/S-n	N-v/S-v
$\leq DN 100$	1,8	2,5
$> DN 100 \leq DN 250$	2,0	2,7
$> DN 250 < DN 500$	2,2	2,9
$\geq DN 500 < DN 800$	2,5	3,2
$\geq DN 800$	3,0	3,7